

## [12] 发明专利说明书

[21] ZL 专利号 97111090.5

[45] 授权公告日 2001 年 11 月 14 日

[11] 授权公告号 CN 1074858C

[22] 申请日 1997.6.27

[21] 申请号 97111090.5

[73] 专利权人 中国科学院长春光学精密机械研究所  
地址 130021 吉林省长春市人民大街 140 号

[72] 发明人 李清军

[56] 参考文献

CN 1115502A 1996. 1.24 H01M10/08

审查员 刘玉华

[74] 专利代理机构 长春科宇专利代理有限责任公司  
代理人 梁爱荣

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图页数 0 页

[54] 发明名称 一种高效增容的硫酸固化剂

[57] 摘要

本发明属于化学电源领域,涉及到一种固相蓄电池电解液固化剂的改进。

本发明的目的是以酸性硅胶为硫酸固化剂,配之以含碱性钴、铅、钛的强力增容剂,克服了通常胶体电解质的电容量不足,使用寿命较短等缺陷。

这种新型的硫酸固化剂的蓄电池有如下优点:1)电解质不溢出,不腐蚀设备,无酸性气味气体放出,不污染环境;2)大电流启动时极板不弯曲,不变形;3)输出电压平稳、电流充足、耐高低温环境使用;4)电解质纯度高、自放电微弱,特别是带电状态下易储存;5)用该硫酸固化剂制作的蓄电池在使用中,可做到少维护或免维护,而蓄电池使用寿命显著提高,特别是 24 小时放电率提高的比较明显。

ISSN1008-4274

## 权 利 要 求 书

1. 一种高效增容的硫酸固化剂，含有酸性硅胶和增溶剂，其特征在于具有下列组成重量%：

酸性硅胶	92 ~ 96
氢氧化锂	1.2 ~ 2.0
氢氧化钾	0.8 ~ 1.5
氧化钴粉末	0.1 ~ 0.5
氧化铅粉末	0.2 ~ 0.7
氧化钛粉末	0.3 ~ 0.8
乙 烷	0.3 ~ 1.5
丙 烷	0.3 ~ 1.5

## 说 明 书

## 一种高效增容的硫酸固化剂

本发明属于化学电源领域，涉及到一种固相蓄电池电解液固化剂的改进。

近年来出现了一种胶体蓄电池。所谓胶体蓄电池就是将硅溶胶稀释到一定浓度，加碱做稳定剂，同硫酸混合在一起固化成胶体电解质，取代了蓄电池中硫酸液体电解质。即成为胶体蓄电池。

中国专利今年报道了一系列胶体或固状、或膏状电解质以及相应固化剂：91102145.0 公开了主要以硅溶胶为固化剂的硅固电解质；89105091.4 报道了以硅酸钠，阴、阳树脂对电解质进行固化的方法；94108794.8 则给出了用 V6、硫酸镁、硫酸钴、硫酸镉配成的增溶剂对蓄电池进行增容处理。这种蓄电池虽然使硫酸不易溢出，但在试用中发现：1) 电容量不足；2) 电解质易干裂；3) 经多次冲放电后，充电接受能力下降，使用寿命较短。不易被广泛应用。

本发明的目的是以酸性硅胶为硫酸固化剂，配之以强力增容剂，克服了前述胶体电解质的缺陷。

本发明添加特制增容剂的硫酸固化剂具有下列组成（以重量百分比计%）：

酸性硅胶	92 ~ 96
氢氧化锂	1.2 ~ 2.0
氢氧化钾	0.8 ~ 1.5
氧化钴粉末	0.1 ~ 0.5
氧化铅粉末	0.2 ~ 0.7
氧化钛粉末	0.3 ~ 0.8
乙 烷	0.3 ~ 1.5
丙 烷	0.3 ~ 1.5

本发明使用的固化剂是将硅酸钠经过多次阴、阳离子交换处理后，浓缩到含二氧化硅 10%、粒度 8nm、PH 值小于 3、在摄氏 20 度的温度下密度为 1.055 克/立方厘米的酸性硅胶，再加入相应比例的增容剂混合而成。

本发明的强力增容剂由于采用了碱，钴、铅、钛等氧化物粉末，特别是添加了含乙烷、丙烷聚合物，它们即能对固化剂有稳定作用，又能减少电解质的电阻。而氧化钴、乙烷和丙烷等能加速活化蓄电池的极板，减少逸出功，加大蓄电池的电容量，增强了启动能力。

本发明的工艺过程：1.取与上述固化剂等容积的、密度为1.53克/立方厘米的稀硫酸；2.将上述酸性硅胶与氢氧化锂、氢氧化钾、氧化钴、氧化铅、氧化钛按上述比例混合；3.把相应比例的乙烷和丙烷加入到已取好的硫酸中；4.把2、3两步的混合物混合在一起(容积比1:1)灌装进电池中，可常温固化。

本发明的积极效果：利用这种新型硫酸固化剂的蓄电池有如下优点，1)电解质不溢出、不腐蚀设备、无酸性气味气体放出，不污染环境；2)大电流启动时极板不弯曲、不变形；3)输出电压平稳、电流充足、耐高低温环境使用；4)电解质纯度高、自放电微弱，特别是带电状态下易储存；5)用该硫酸固化剂制作的蓄电池在使用中，可做到少维护或免维护，而蓄电池使用寿命显著提高，特别是24小时放电率提高的比较明显。

本发明的最佳实施：采用下列三组组分(重量百分比%)

酸性硅胶 96 氢氧化锂 1.5 氢氧化钾 0.8

氧化钴粉末 0.1 氧化铅粉末 0.3 氧化钛粉末 0.4

乙 烷 0.3 丙 烷 0.3；

酸性硅胶 94 氢氧化锂 1.7 氢氧化钾 1.2

氧化钴粉末 0.3 氧化铅粉末 0.4 氧化钛粉末 0.5

乙 烷 0.5 丙 烷 0.5；

酸性硅胶 92 氢氧化锂 2 氢氧化钾 1.5

氧化钴粉末 0.5 氧化铅粉末 0.7 氧化钛粉末 0.8

乙 烷 1.5 丙 烷 1.5；